



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Laboratorija za ispitivanje materijala

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.co.yu, www.institutims.co.yu

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

SAMORAZLIVAJUĆEG PODA
" TIGROLUX SAMORAZLIVAJUĆI PU POD"

Analiza SM 03/06

Predmet ispitivanja: Samorazlivajući pod na bazi poliuretana
"TIGROLUX SAMORAZLIVAJUĆI PU POD"

Naručilac: "TIGAR – HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.
Nikole Pašića 213
18300 Pirotd

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Naručilac: - od 08.02.2006.
IMS: 410-270/111 od 08.02.2006.

Sadržaj: Ukupno 2 strane

Izveštaj odobrio:



Direktor IMS-a
Đuričić Rade
Đuričić Rade, dipl. inž.

Beograd, februar 2006. godine



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

1. OPŠTI PODACI

- 1.1. OZNAKA UZORKA: TIGROLUX SAMORAZLIVAJUĆI PU POD
- 1.2. PROIZVOĐAČ: TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI, Pirot
- 1.3. DATUM PRIJEMA UZORKA U LABORATORIJU: Naručilac je dostavio uzorke u Laboratoriju 09.02.2006., (zapisnik o prijemu LZ 152 br. 12/06)
- 1.4. KOLIČINA UZORKA UPUĆENA NA ISPITIVANJE: 14 pločica sa nanetim samorazlivajućim podom
- 1.5. IZVRŠILAC: INSTITUT IMS a.d., Laboratorija za ispitivanje materijala
- 1.6. DATUM POČETKA ISPITIVANJA: 09.02.2006.
- 1.7. ISPITIVANJE IZVRŠILI: Olgica Mladenović, hem. teh.
Jasna Stanković, građ. teh.
- 1.8. DATUM IZDAVANJA IZVEŠTAJA: 10.02.2006.

2. PRIMENJENE METODE ISPITIVANJA

JUS G.S2.753:1972 – Podni pokrivači. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivača od plastičnih masa i gume.

3. REZULTATI ISPITIVANJA

Karakteristika	Ocena rezultata ispitivanja prema JUS G.S2.753 (za deset ispitanih epruveta)
Zapaljivost	teško zapaljiv sa trajnim površinskim promenama *

* plamen se ne širi van ivica alkoholom natopljenog celuloznog materijala; na epruvetama je registrovana vrlo blaga promena boje

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitni uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme množavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za ispitivanje materijala.

Odgovorni inženjer

Milorad Đusić
3a Milorad Đusić, dipl.inž.

3a Tehnički rukovodilac Laboratorije

Milorad Đusić

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Analiza SM 03/06

Strana 2 od 2