

**Tigar**®**"ТИГАР ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ" О.О.О.****НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР**

ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР е основно покритие на база полиуретанови смоли и разтворители за праймериране на бетон преди нанасяне на Тигролукс саморазливен полиуретанов под.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР се употребява за осъществяване на по-добра връзка между бетона и саморазливния полиуретанов под. Отличава се с добри механически свойства.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	бистра вискозна течност
Вискозитет, Pas	0,15 ± 0.05
Сухи вещества (ISO 3251), %	60 ± 10
Относително тегло (ISO 2811,20°C),г/см ³	1.00 ± 0.05
Точка на възпламенение (ISO 3679),°C	мин. 24
Нанасяне	с четка, валик
Основа (на която се нанася)	ошлайфан бетон
Сушене, h	24
Разход, г/м ²	100 -200
Твърдост (ISO 1522), s	100 ± 10
Адхезия (JUS H-C8-059)	Gt 0
Разредител	Тигросол Б
Съхранение	в оригинална опаковка при температура от 5°C до 25°C
Срок на годност	6 месеци

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА

ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР се нанася на бетонни повърхности които трябва да бъдат чисти, равни и ошлайфани за да се премахнат всички трошливи части. Минимална марка бетон е МБ 25 Мпа и нов бетон трябва да бъде стар минимално 28 дена. Максимална влажност на бетона 4%. Минимална температура за работа е 10°C. Праймера свързва с влагата из въздуха, поради което е нужно постоянно проветряване на помещението по време на работа.