

**Tigar**®**"ТИГАР ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ" О.О.О.****НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:ТИГРОЛУКС ФИНАЛНО ПУ ПОКРИТИЕ**

ТИГРОЛУКС ФИНАЛНО ПУ ПОКРИТИЕ е УВ стабилно двукомпонентно покритие на база полиуретанови смоли, което не съдържа разтворители.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТИГРОЛУКС ФИНАЛНО ПУ ПОКРИТИЕ се употребява като финално тънкослоеве декоративно покритие върху ТИГРОЛУКС САМОРАЗЛИВЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ПОД който е подложен на действието на външни условия (преди всичко УВ излъчване). Притежава добра ударна твърдост, устойчивост на абразия, еластичност и химическа устойчивост. Идеален е за болници, цехове, складове, тераси и всички останали повърхности които изискват изключителна чистота и лесно поддържане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид	хомогенна смес (цвет по желание)
Вискозитет (ISO 2431, Ø4,20°C,s	150 ± 50
Сухи вещества (ISO 3251), %	99 ± 1
Относително тегло (ISO 2811,20°C),г/см ³	1.30 ± 0.1
Нанасяне	с валяк
Основа (на която се нанася)	Тигролукс саморазливен ПУ под
Pot-life (време за апликация), на 25°C,мин.	2 ± 1
Адхезия (JUS H-C8-059)	Gt 0
Разредител за миене на прибор	Тигросол М
Съхранение	в оригинална опаковка при температура от 5°C до 25°C
Срок на годност	6 месеци
Разход, г/м ²	100 – 200

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА

ТИГРОЛУКС ФИНАЛНО ПУ ПОКРИТИЕ се нанася на повърхности които трябва да бъдат чисти, сухи, обезмаслени (най-добре на утре ден след изливане на Тигролукс саморазливен ПУ под). Минимална температура на основата трябва да бъде 10°C. Преди употреба с пропелерна мешалка се смесва ТИГРОЛУКС саморазливно ПУ покритие с опакованото количество катализатор. да се разбърква 2-3 минути. Покритието да се нанесе в тънък слой (макс. дебелина на мокрия филм да не превиши 100 микрона) с валяк с тънък косъм. По пода може да се ходи след 24 часа, а максимално натоварване на пода е възможно 7 дена след нанасянето.

* ТИГРОЛУКС САМОРАЗЛИВЕН ПОЛИУРЕТАНОВ ПОД е атестиран в ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ (ИМС) Белград.