

**Tigar**®**"ТИГАР ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ" О.О.О.**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР – грунтовочное покрытие на основе полиуретановых смол и растворителей применяется для грунтования бетонных оснований перед нанесением Тигролукс наливного полиуретанового пола.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТИГРОЛУКС ПУ ПРАЙМЕР обеспечивает надежное сцепление наливного полиуретанового пола с бетонным основанием. Отличается хорошими механическими свойствами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	прозрачная вязкая жидкость
Вязкость, Pas	0.15 ± 0.05
Масс.доля сухого остатка (ISO 3251), %	60 ± 10
Удельный вес (ISO 2811,20°C),г/см ³	1.00 ± 0.05
Температура вспышки (ISO 3679), °C	не менее 24
Нанесение	кистью, валиком
Основание (на которое наносят)	шлифованный бетон
Время высыхания, ч	24
Твердость (ISO 1522), s	100 ± 10
Адгезия (JUS H. C8. 059)	0
Разбавитель	Тигросол Б
Хранение	в оригинальной упаковке при температуре от 5°C до 25°C
Срок хранения	6 месяцев

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание для нанесения Тигролукс пу праймера должно быть чистым, ровным и ошлифованным, чтобы удалить все отслаивающиеся части. Минимальная марка бетона – МБ 30 Мпа. Свежебетонированное основание должно быть старым не менее 28 дней. Температура основания должна быть не менее 10°C, а влажность не более 4%. Праймер отверждает с влагой воздуха и поэтому нужно постоянное проветривание помещения во время высыхания.