

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.**

NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL P-1B

TEHNIČE KARAKTREISTIKE PROIZVODA

Tigrokol P-1B je kontaktno jednokomponentno lepilo izrađeno na bazi polihloroprena i specijalnih smola.

Namena

Tigrokol P-1B se upotrebljava za lepljenje puhina, tekstila, poliuretanske pene, kože i drugih materijala na drvo, ivericu i druge materijale koji se koriste u industriji nameštaja.

Tehnički podaci:

Izgled	homogen rastvor crvene boje
Viskozitet(ISO 2431 Ø4, 20°C), s	47 ± 5
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0.87
Suve materije(ISO 3251), %	min. 14
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	špricanjem
Potrošnja, g/m ²	oko 300
Pakovanje	plastična ambalaža: 40kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C.Proizvod pripada I ₂ grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Površine na koje se nanosi lepilo treba da budu čiste i suve. Lepilo se nanosi špricanjem na obe površine. Porozni materijali zahtevaju više od jednog sloja. Zavisno od temperature i vlažnosti u radnoj prostoriji, vreme sušenja pre slepljivanja iznosi od 3minuta do 7 minuta. Kada je sloj lepila "suv na dodir" spojiti delove uz pritisak koji osigurava dobar kontakt između površina koje se lepe (pod pritiskom od 0.3 MPa do 0.6 MPa u trajanju od 10sec. do 30 sec.).