

**Tigar**<sup>®</sup>**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL NR-2****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

**Tigrokol NR-2** je jednokomponentno lepilo, na bazi prirodnog kaučuka.  
**Tigrokol NR-2** je otporan na vodu i kiseline.

**Namena**

**Tigrokol NR-2** se koristi u obućarskoj industriji za lepljenje kože na kožu, kože na tekstil i gumiranog platna na gumirano platno, kao i za lepljenje stiropora na razne materijale kada nije potrebna velika jačina veze.

**Tehnički podaci**

|  |   |
|--|---|
| Izgled   | homogen rastvor bele boje   |
| Viskozitet(ISO 2555 modif.),Pas                      | 6.0±0.5   |
| Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm <sup>3</sup> | 0.87  |
| Suve materije(ISO 3251), %                           | min. 12   |
| Tačka paljenja(ISO 3679), °C                         | < 0   |
| Način nanošenja                                      | četkom  |
| Potrošnja, g/m <sup>2</sup>                          | oko 200   |
| Pakovanje  | limena ambalaža: 3,5kg i 14kg<br>plastična ambalaža: 40 kg  |
| Skladištenje   | u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25°C.Proizvod pripada I <sub>2</sub> grupi zapaljivosti. |
| Rok trajanja   | 1 godina  |

**Uputstvo za upotrebu**

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Dobro izbrušene i očišćene površine ravnomerno premazati lepilom. Porozne materijale premazati dva puta, a ostale jedanput. Posle svakog premazivanja sačekati da se površina suši od 15minuta do 20 minuta (zavisno od vlage i temperature u radnoj prostoriji), a zatim ih pod pritiskom zalepiti (pritisak od 0.3 MPa do 0.6 MPa , vreme od 10sekundi do 30 sekundi).