

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROSTIK LM 030****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrostik LM 030 je termoplastično lepilo izrađeno na bazi specijalnih smola.

Namena

Tigrostik LM 030 se upotrebljava u obućarskoj industriji za lepljenje kože na štikle od polistirola.

Tehnički podaci

Izgled	transparentan, bezbojan homogen rastvor
Viskozitet(ISO 2431, $\phi 4$, 20°C), s	20 ± 2
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	0,94
Suve materije(ISO 3251), %	min. 24
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	četkom
Potrošnja, g/m ²	oko 300
Pakovanje	plastična ambalaža: 20 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju, na temperaturi od 5°C do 25°C. Proizvod pripada I ₂ grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati do sobne temperature. Lepilo se nanosi u dva sloja. Na predhodno izbrušene i očišćene površine naneti tanak i ravnomeran sloj lepila. Prvi sloj lepila se suši oko 15 minuta. Preko osušenog prvog sloja se nanosi drugi sloj koji se, takođe suši oko 15 minuta. Posle sušenja drugog sloja, slepljivanje izvršiti termoaktivacijom na temperaturi od 80°C do 120°C u presi pod pritiskom od 0.4 MPa do 0.6MPa.