

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROSTIK SC 021****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrostik SC 021 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera.

**Namena**

**Tigrostik SC 021** se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogen rastvor crne boje
Viskozitet(ISO 2431, Ø8, 20°C), s	63 ± 7
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm <sup>3</sup>	1.07
Suve materije(ISO 3251), %	min. 18
Tačka paljenja(ISO 3679), °C	< 0
Način nanošenja	četkom
Potrošnja po sloju, g/m <sup>2</sup>	300 - 500
Pakovanje	limena ambalaža: 1kg; 5 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C. Proizvod pripada I <sub>2</sub> grupi zapaljivosti.
Rok trajanja	2 godine

**Uputstvo za upotrebu**

Površine na koje se nanosi lepilo je neophodno predhodno pripremiti. Guma se izbrusi čeličnom četkom do tkanine. Izbrušena mesta se od prašine očiste četkom. Metal treba očistiti od korozije i oprati sredstvom za čišćenje (Tigrosol NL). Lepilo se priprema na taj način što se Tigrostiku SC 021 doda 5% Utvrđivača SC i dobro promeša. Ovako pripremljeno lepilo mora se upotrebiti u roku od 2 sata. Na gumu i tkaninu treba naneti tri sloja pripremljenog lepila. Prvi sloj se mora dobro osušiti. Sušenje na gumi i tkanini traje oko 40 minuta. Drugi sloj se suši oko 30 minuta. Treći sloj treba sušiti do stepena kada je "lepljiv na dodir" (15 - 30min). U slučaju da se treći sloj osušio neophodno je naneti još jedan sloj. Kod lepljenja gume na metal, lepilo se nanosi u dva sloja preko prajmera za metal (PRAJMER SC 020) na metalu i na gumi. Prvi sloj se suši 30 minuta, a drugi sloj od 10 minuta do 20 minuta. Slepiti površine i snažno ih pritisnuti presom ili valjcima.