

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROSTIK SC 022****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrostik SC 022 je kontaktno lepilo izrađeno na bazi specijalnih polimera.

Namena

Tigrostik SC 022 se upotrebljava za lepljenje gume na metal, tkanine na metal, gume na gumu, tkanine na tkaninu i gume na tkaninu.

Tehnički podaci:

Izgled	homogen rastvor crne boje
Viskozitet(ISO 2431, Ø8, 20°C), s	80 ± 10
Specifična težina(ISO 2811, 20°C), g/cm ³	1.41
Suve materije(ISO 3251), %	min. 14.5
Način nanošenja	četkom
Potrošnja po sloju, g/m ²	400 - 600
Pakovanje	limena ambalaža: 1kg; 6 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C. Proizvod nije zapljiv.
Rok trajanja	2 godine

Uputstvo za upotrebu

Površine na koje se nanosi lepilo je neophodno predhodno pripremiti. Guma se izbrusi čeličnom četkom do tkanine. Izbrušena mesta se od prašine očiste četkom. Metal treba očistiti od korozije i oprati sredstvom za čišćenje (Tigrosol NL). Lepilo se priprema na taj način što se Tigrostiku SC 022 doda 5% Utvrđivača SC i dobro promeša. Ovako pripremljeno lepilo mora se upotrebiti u roku od 2 sata. Na gumu i tkaninu treba naneti tri sloja pripremljenog lepila. Prvi sloj se mora dobro osušiti. Sušenje na gumi i tkanini traje oko 10 minuta. Drugi sloj se suši oko 30 minuta. Treći sloj treba sušiti do stepena kada je "lepljiv na dodir" (15-20 min). U slučaju da se treći sloj osušio neophodno je naneti još jedan sloj. Kod lepljenja gume na metal, lepilo se nanosi u dva sloja preko prajmera za metal (Prajmer SC 020) na metalu i na gumi. Prvi sloj se suši 30 minuta, a drugi sloj od 10 minuta do 20 minuta. Slepiti površine i snažno ih pritisnuti presom ili valjcima.