

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROKOL D1****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Tigrokol D1 je jednokomponentno disperziono lepilo koje omogućuje toplo lepljenje aktivacijom suvog filma na povišenim temperaturama.

Namena

Tigrokol D1 se upotrebljava u obućarskoj industriji za impregnaciju i lepljenje lubova.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena tečnost bele boje
Viskozitet (ISO 2431, Ø4, 20 ⁰ C), s	12±1
Suve materije (ISO 3251 2g, 1h na 105 ⁰ C), %	min 50
Specifična težina (ISO 8962, 20 ⁰ C), g/cm ³	1.03
Razređivač	voda
Način nanošenja	natapanjem
Pakovanje	plastična ambalaža: 20 kg i 50 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 ⁰ C do 25 ⁰ C
Rok trajanja	6 meseci

Uputstvo za upotrebu

Lubovi se impregniraju tako što se potope da odstoje kratko vreme u Tigrokolu D1. Natopljeni lubovi se suše na vazduhu od 30 do 45 minuta zavisno od temperature i vlažnosti u radnoj prostoriji.

Ovako pripremljeni lubovi mogu se koristiti i posle nekoliko dana. Suvi lubovi se stavljaju u cipelu i lepe aktiviranjem na zagrejanim kalupima pod pritiskom od 0.5 Mpa do 0.6 Mpa u trajanju od nekoliko sekundi.

Temperatura aktiviranja je od 70 ⁰C do 150 ⁰C.

Upozorenje

Čuvati od smrzavanja.

Lepilo nije štetno po zdravlje.