

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: DRVOSTIK D-30****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Drvostik D-30 je disperziono lepilo izrađeno na bazi polivinil acetatne disperzije.

**Namena**

Drvostik D-30 se upotrebljava kao univerzalno lepilo u industriji nameštaja i zanatstvu, za lepljenje tiplovanih spojeva, dužinsko i širinsko spajanje drveta, za lepljenje furnira, iverice i ultrapasa i sličnog materijala na različite drvene podloge. Kvalitet spoja odgovara standardu JUS.H.K2.021, tip 1.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogena masa bele boje
Viskozitet (Brook.V5,20o/min,23°C.), mPas	6000 ± 3000
Smicajna čvrstoća (JUS H.K8.024 TD0), MPa	min. 8
Specifična težina (ISO 8962,20°C), g/cm <sup>3</sup>	1.05
Suve materije (ISO 1625), %	min. 48
Sadržaj pepela (JUS H.K8.023), %	max. 7
pH vrednost (ISO 976)	6.5 - 7.5
Potrošnja, g/m <sup>2</sup>	150 - 200
Pakovanje	plastična ambalaža: 20 kg i 60 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25 °C.
Rok trajanja	1 godina

**Uputstvo za upotrebu**

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Nanošenje se vrši ručno ili mašinski. Lepilo se nanosi jednostrano, u ravnomernom sloju na predhodno pripremljenu površinu (glatku, brušenu, bez masnoće) i izvrši slepljivanje. Za bolju penetraciju lepila u drvo preporučuje se obostrani nanos lepila. Vreme vezivanja zavisi od debljine nanosa, radnih uslova i primenjenog pritiska kod slepljivanja. Obradu zalepljenih delova vršiti nakon 24 h od lepljenja.

**Napomena**

Drvostik D-30 je ispitan na Institutu IMS DD, Beograd. Odgovara standardu JUS H.K2.021, tip 1 ( izveštaj od 11.02.1994. god.).

**Upozorenje**

Lepilo nije štetno po zdravlje.  
Čuvati od smrzavanja.