

**Tigar**[®]**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: DRVOSTIK D-31****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Drvostik D-31 je disperziono lepilo izrađeno na bazi polivinil acetatne disperzije.

Namena

Drvostik D-31 se upotrebljava u industriji nameštaja za lepljenje tvrdog drveta, prvenstveno za lepljenje stolica i za sva druga spajanja drveta gde se zahteva visoka čvrstoća zalepljenih spojeva. Kvalitet spoja odgovara standardu JUS H.K2.021, tip 5.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena masa bele boje
Viskozitet (Brook.V6,20o/min,23°C),mPas	30000 ± 10000
Smicajna čvrstoća (JUS H.K8.024 TD1),MPa	min. 11
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm ³	1.06
Suve materije (ISO 1625), %	min. 48
Sadržaj pepela (JUS H.K8.023), %	max. 2
PH vrednost (ISO 976)	6.5 - 7.5
Potrošnja, g/m ²	150 - 200
Pakovanje	plastična ambalaža: 0.25,1,5, 20 i 60 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Nanošenje se vrši ručno ili mašinski. Lepilo se nanosi jednostrano, u ravnomernom sloju na predhodno pripremljenu površinu (glatku, brušenu, bez masnoće) i izvrši slepljivanje. Za bolju penetraciju lepila u drvo, naročito kod čepljenih spojeva preporučuje se obostrani nanos lepila. Vreme vezivanja zavisi od debljine nanosa, radnih uslova i primenjenog pritiska kod slepljivanja. Obradu zalepljenih delova vršiti nakon 24 h od lepljenja.

Napomena

Drvostik D-31 je ispitan na Institutu IMS DD, Beograd. Odgovara standardu JUS H.K2.021, tip 5 (izveštaj od 23.05.1994. god.).

Upozorenje

Lepilo nije štetno po zdravlje.
Čuvati od smrzavanja.