

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: PARKETIN D-40****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Parketin D-40 je disperziono lepilo izrađeno na bazi specijalne disperzije.

Namena

Parketin D-40 se upotrebljava u građevinarstvu za lepljenje lamel i klasičnog parketa na podloge od betona, drveta i drugih poroznih materijala.

Tehnički podaci

Izgled	homogena masa svetlo smedje boje
Viskozitet (Brook.V7,20o/min,23 °C), mPas	76000 ± 3000
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm ³	1.30
Suve materije (ISO 1625),%	min. 60
Sadržaj pepela (JUS H.K8.023), %	min. 20
pH vrednost (ISO 976)	6.5 – 7.5
Potrošnja, kg/m ²	0.8 – 1
Pakovanje	plastična ambalaža: 1 kg, 6 kg i 25 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Nanosi se nazubljenom lopaticom na dobro pripremljenu podlogu (ravnu, suhu, bez prašine i masnoće) u debljini od 1mm. Porozne podloge potrebno je prethodno impregnirati razredjenim lepilom, pri čemu se premaz mora potpuno osušiti pre nanošenja lepila. Otvoreno vreme lepila, kao i vreme vezivanja, zavisi od svojstva podloge, debljine nanosa i radnih uslova. Vlažnost podloge ne sme biti viša od 3% kod betona, a 12% kod parketa. Parket se polaže pritiskom ili laganim udarcima i može se dalje obradivati nakon 24h.

Napomena

Parketin D-40 je ispitan na Institutu IMS DD, Beograd. Odgovara standardu DIN 281 (izveštaj od aprila 2000 god., analiza br. 4-33).

Upozorenje

Lepilo nije štetno po zdravlje.
Čuvati od smrzavanja.