

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: DRVOSTIK D-32****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Drvostik D-32 je disperziono lepilo izrađeno na bazi polivinil acetatne disperzije.

Namena

Drvostik D-32 se upotrebljava kao univerzalno lepilo u industriji nameštaja i zanatstvu, za lepljenje tiplovanih spojeva, dužinsko i širinsko spajanje drveta, za lepljenje furnira, ultrapasas, iverice i sličnog materijala na različite drvene podloge.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena masa bele boje
Viskozitet (Brook.V5,20o/min,23°C.),mPas	7000 ± 3000
Smicajna čvrstoća (JUS H.K8.024 TD0),MPa	min. 8
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm ³	1.13
Suve materije (ISO 1625), %	min. 55
pH vrednost (ISO 976)	6.5 - 7.5
Potrošnja, g/m ²	150 - 200
Pakovanje	plastična ambalaža: 20 kg i 60 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C.
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lepilo temperirati na sobnu temperaturu i homogenizovati ga mešanjem. Nanošenje se vrši ručno ili mašinski. Lepilo se nanosi jednostrano, u ravnomernom sloju na predhodno pripremljenu površinu (glatku, brušenu, bez masnoće) i izvrši slepljivanje. Za bolju penetraciju lepila u drvo preporučuje se obostrani nanos lepila. Vreme vezivanja zavisi od debljine nanosa, radnih uslova i primenjenog pritiska kod slepljivanja. Obradu zalepljenih delova vršiti nakon 24 h od lepljenja.

Napomena

Drvostik D-32 nije po JUS-u.

Upozorenje

Lepilo nije štetno po zdravlje.
Čuvati od smrzavanja.