

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: DRVOSTIK D-33****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Drvostik D-33 je dvokomponentno disperziono lepilo izrađeno na bazi specijalne disperzije .

**Namena**

Drvostik D-33 se koristi za lepljenje unutrašnje i spoljašnje gradjevinske stolarije i svuda gde je slepljeni spoj povremeno ili trajno izložen uticaju vlage, a gde se zahteva najviši stepen vodootpornosti kao npr. prozori, vrata, kuhinjske radne površine, drvene konstrukcije kupatila, tuš kabine, spoljašnje garniture za sedenje i dr. Kvalitet spoja odgovara standardu EN 204, grupa D4.

**Tehnički podaci:**

Izgled	homogena masa bele boje
Viskozitet (Brook.V6,20o/min,23 °C),m Pas	12000 ± 3000
Specifična težina (ISO 8962,20 °C ), g/cm <sup>3</sup>	1.10
Suve materije (ISO1625),%	min. 49
pH vrednost (ISO 976)	2.5 – 3.5
Potrošnja , g/m <sup>2</sup>	150 - 200
Pakovanje	plastična ambalaža: 20 kg
Skladištenje	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C.
Rok trajanja	6 meseci

**Uputstvo za upotrebu**

Pre upotrebe lepilu dodati 7% Utvrđivača D-3 i dobro promešati. Ovako pripremljeno lepilo je bele boje i upotrebljivo je 8 h. Lepilo se nanosi jednostrano, ručno ili mašinski, na prethodno pripremljenu površinu (glatku, suhu, bez prašine i masnoće ) i izvrši slepljivanje. Za bolju penetraciju lepila u drvo, naročito kod čepljenih spojeva preporučuje se obostrani nanos lepila. Najpovoljniji uslovi lepljenja su pri vlazi drveta od 8 - 12 %. Ne sme se lepititi ako je temperatura radne prostorije niža od 5 °C. Slepljeni spojevi mogu se obrađivati 24 h nakon slepljivanja.

**Napomena**

Drvostik D-33 je ispitan na Institutu IMS DD, Beograd. Sa 7% Utvrđivača D-3 odgovara standardu EN 204, grupa D4 (izveštaj od oktobra 1997 god, analiza br. 1-63). Drvostik D-33 sa 5% Utvrđivača D-3 odgovara standardu EN 204, grupa D3 (izveštaj od oktobra 1997 god, analiza br. 1-62).

**Upozorenje**

Čuvati od smrzavanja.

Kod rada sa Utvrđivačem D-3 potrebno je zaštititi oči i ruke!