

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: DRVOSTIK D-34****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Drvostik D-34 je dvokomponentno disperziono lepilo izrađeno na bazi specijalne disperzije .

**Namena**

Drvostik D-34 se upotrebljava za lepljenje unutrašnje i spoljašnje građevinske stolarije, kao i drvenih elemenata koji su povremeno ili trajno izloženi povećanoj vlazi i svuda gde se od spojeva zahteva visok stepen vodootpornosti. Kvalitet spoja odgovara standardu EN 204, grupa D3.

**Tehnički podaci:**

|   |   |
|---|---|
| Izgled  | homogena masa bele boje                                 |
| Viskozitet (Brook.V6,20o/min,23 °C), mPas             | 23000 ± 5000  |
| Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm <sup>3</sup> | 1.10  |
| Suve materije (ISO 1625),%                            | min. 47   |
| pH vrednost (ISO 976)                                 | 5.5 - 6.5   |
| Potrošnja, g/m <sup>2</sup>                           | 150 - 200   |
| Pakovanje   | plastična ambalaža: 20 kg                               |
| Skladištenje:   | u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C |
| Rok trajanja  | 6 meseci  |

**Uputstvo za upotrebu**

Pre upotrebe dodati 5% Utvrđivača D-4 i dobro promešati. Ovako pripremljeno lepilo je bele boje i upotrebljivo je 5 dana. Lepilo se nanosi jednostrano, ručno ili mašinski, na predhodno pripremljenu površinu (glatku, suhu, bez prašine i masnoće) i izvrši slepljivanje. Za bolju penetraciju lepila u drvo, naročito kod čepljenih spojeva, obostrano naneti lepilo. Najpovoljniji uslovi lepljenja su pri vlazi drveta od 8 - 12%. Ne sme se lepiti ako je temperatura radne prostorije niža od 5 °C. Slepljeni spojevi mogu se obrađivati 24 h nakon slepljivanja.

**Napomena**

Drvostik D-34 je ispitan na Institutu IMS DD, Beograd. Sa 5 % Utvrđivača D-4 odgovara standardu EN 204, grupa D3 (izveštaj od avgusta 1998 god, analiza br. 2-78)

**Upozorenje**

Čuvati od smrzavanja.

Kod rada sa Utvrđivačem D-4 potrebno je zaštititi oči i ruke!