

**Tigar**[®]**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: DRVOSTIK D-35****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

Drvostik D-35 je jednokomponentno vodootporno lepilo izrađeno na bazi specijalne disperzije .

Namena

Drvostik D-35 se koristi za lepljenje unutrašnje i spoljašnje građevinske stolarije, kao i drvenih elemenata koji su povremeno ili trajno izloženi povećanoj vlazi i svuda gde se od spojeva zahteva visok stepen vodootpornosti. Karakteristike lepila su velika brzina vezivanja, izuzetna snaga lepljenja tvrdog i mekog drveta i otpornost na toplo. Kvalitet spoja odgovara standardu EN 204, grupa D3.

Drvostik D-35 je idealno lepilo za lepljenje laminatnih podova.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena masa bele boje
Viskozitet (Brook.V5,20o/min,23 °C), mPas	15000 ± 3000
Specifična težina (ISO 8962,20 °C), g/cm ³	1.10
Suve materije (ISO 1625),%	min. 51
pH vrednost (ISO 976)	2.8 - 3.2
Potrošnja, g/m ²	150 - 200
Pakovanje	plastična ambalaža: 0.5kg,20 kg
Skladištenje:	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25 °C
Rok trajanja	6 meseci

Uputstvo za upotrebu

Lepilo se nanosi jednostrano, ručno ili mašinski, na prethodno pripremljenu površinu (glatku, suhu, bez prašine i masnoće) i izvrši slepljivanje pod pritiskom. Za bolju penetraciju lepila u drvo, naročito kod čepjenih spojeva, obostrano naneti lepilo. Najpovoljniji uslovi lepljenja su pri vlazi drveta od 8 - 12%. Ne sme se lepiti ako je temperatura radne prostorije niža od 5 °C. Slepljeni spojevi mogu se obrađivati 24 h nakon slepljivanja.

Napomena

Drvostik D-35 je ispitan na Institutu IMS DD, Beograd. Odgovara standardu EN 204, grupa D3 (izveštaj od juna 2003 god, analiza br. OP.13/03).

Upozorenje

Lepilo nije štetno po zdravlje.

Čuvati od smrzavanja.