

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX- LAK ZA PARKET****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Tigrolux - lak za parket je poliuretanski, jednokomponentni lak visokog sjaja.

Namena

Tigrolux - lak za parket je namenjen za lakiranje svih vrsta parketa i završnu zaštitu i dekoraciju elemenata od drveta u enterijeru gde se zahteva velika tvrdoća i otpornost na habanje.

Tehnički podaci:

| | |
|--|--|
| Izgled | homogena transparentna smeša |
| Viskozitet (ISO 2431, Ø4, 20°C), s | 120 ± 40 |
| Suve materije (ISO 3251), % | 50 ± 1 |
| Specifična težina (ISO 2811, 20 °C), g/cm ³ | 1.05 ± 0.05 |
| Tačka paljenja (ISO 3679), °C | min. 25 |
| Način nanošenja | četkom, pištoljem |
| Sušenje, h | na prašinu - 1 potpuno očvršćavanje – 24 |
| Sjaj (ISO 2813) | 90 ± 5 |
| Potrošnja, za tri sloja, g/m ² | 160 - 220 |
| Pakovanje | limena ambalaža: 1 kg |
| Uslovi skladištenja | u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C |
| Rok trajanja | 1 godina |

Uputstvo za upotrebu

Tigrolux - lak za parket se pre upotrebe razređuje Tigrosol - om PL. Jedan kilogram laka se razređuje sa 200 do 300 g razređivača.

Lak se nanosi u tri sloja na čistu, suhu i obrušenu površinu četkom, valjkom ili pištoljem. Sušenje između slojeva je 24 časa. Pre nanošenja trećeg sloja je neophodno brušenje brusnim papirom N^o150 - 200.

Prostorije koje su lakirane obavezno provetravati i koristiti ih posle 2 do 3 dana.

Razređeni lak je moguće sačuvati ukoliko se čuva u dobro zatvorenoj ambalaži.

Napomena

Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži jer lak umrežava u dodiru sa vlagom iz vazduha!