

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX –OSNOVNA (ULJANA) BOJA ZA DRVO****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Tigrolux- osnovna (uljana) boja za drvo je boja izrađena na bazi alkidnih veziva, pigmentata, punila i rastvarača.

Namena

Namenjena je za osnovnu zaštitu (tzv. grundiranje) svih drvenih površina u sistemu sa Tigrolux - emajlom kao završnim premazom.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena smeša
Viskozitet (ISO 2431, Ø4,20 ⁰ C), s	100 ± 20
Suve materije (ISO 3251), %	81 ± 1
Specifična težina (ISO 2811, 20 ⁰ C), g/cm ³	1.5 ± 0.1
Tačka paljenja (ISO 3679), °C	min. 29
Način nanošenja	četkom, pištoljem
Sušenje, h	na prašinu - 4 potpuno - 24
Potrošnja, g/m ²	150 - 200
Pakovanje	limena ambalaža: 0.850 kg, 30 kg
Uslovi skladištenja	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 ⁰ C do 25 ⁰ C
Rok trajanja	1 godina

Uputstvo za upotrebu

Tigrolux - osnovna (uljana) boja se nanosi na suhu i čistu drvenu površinu koja je prethodno impregnirana Lanenim firnisom ili drugim sredstvom za impregnaciju. Za podešavanje viskoziteta koristi se Tigrosol U. Premaz podlogu čini pogodnom za brušenje pre nanošenja završnog premaza. Ukoliko je podloga suviše neravna premaz se može naneti dva puta.