



"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.

NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX BSZ EMAJL

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TIGROLUX BSZ EMAJL je izrađen na bazi modifikovanog alkidnog veziva, pigmentata i rastvarača. Izrađuje se u svim nijansama po RAL- u.

Namena:

TIGROLUX BSZ EMAJL je namenjen za završnu zaštitu šinskih vozila, mašinske opreme i različitih tipova čeličnih konstrukcija kada se zahteva kvalitetna zaštita i brzo sušenje premaza.

Tehnički podaci:

Izgled	homogena smeša
Viskozitet (ISO 2431, Ø4, 20°C), s	100 ± 10
Suve materije (ISO 3251 2g, 1h na 105°C), %	57±1
Specifična težina (ISO 2811, 20 °C), g/cm ³	1.2 ± 0.1
Tačka paljenja (ISO 3679), °C	min. 29
Finoća mlevenja (uribanost- ISO 1524)	15 µm
Način nanošenja	četkom, pištoljem
Sušenje	na prašinu: 45 min na dodir : 3 h potpuno: 5 h
Debljina suvog filma (ISO 2808), µm	40
Pokrivna moć ,m ² /kg	6-7
Period ponovnog nanošenja, min	60
Sjaj (ISO 2813)	90 ± 5
Tvrdoća po Koning – u (ISO 1522), s	posle 7 dana: 66
Prijanjanje (ISO 2409)	0
Pakovanje	limena ambalaža: 1.0 kg, 20kg
Uslovi skladištenja	u originalnom pakovanju na temperaturi od 5 °C do 25°C
Rok trajanja	2 godine

Uputstvo za upotrebu:

TIGROLUX BSZ EMAJL se nanosi preko **TIGROLUX BSZ OSNOVNOG PREMAZA** ili **TIGROLUX BSZ MEĐUPREMAZA**. Kod nanošenja airless pištoljima ili četkom, boju je potrebno razrediti 5-6 mas %. Ako se koriste vazdušni pištolji boja se razređuje do 20 mas %. Za podešavanje viskoziteta se koristi **TIGROSOL B**.