

**Tigar**®**"TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI" d.o.o.****NAZIV PROIZVODA: TIGROLUX- ZLATNI (UNUTRAŠNJI) LAK ZA TUBE****TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Tigrolux- zlatni (unutrašnji)lak za tube je izrađen na bazi epoksi-fenolnih veziva, aditiva i rastvarača.

Namena

Tigrolux - zlatni (unutrašnji)lak za tube se koristi za unutrašnju zaštitu tuba koje se koriste u hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Daje filmove koji se odlikuju hemijskom otpornošću, adhezijom i neporoznošću.

Tehnički podaci

Izgled	homogena smeša
Viskozitet (ISO 2431, Ø4, 20°C), s	30 ± 10
Suve materije (15 min na 200°C), %	35 ± 1
Specifična težina (ISO 2811,20°C), g/cm ³	1.00 ± 0.05
Tačka paljenja (ISO 3679), °C	min. 40
Razredjivač	Tigrosol PL
Pečenje	3min na 260 °C
Način nanošenja	sprej
Potrošnja, g/m ²	vlažni nanos laka: 27 ± 5 suvi nanos laka: 10 ± 2
Pakovanje	limena ambalaža: 20 i 180kg
Uslovi skladištenja	U originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 25 °C pripada II grupi zapaljivosti
Rok trajanja	6 meseci

Uputstvo za upotrebu

Tigrolux- zlatni (unutrašnji)lak za tube nanosi se spreom na beli lim i aluminijum.
Viskozitet se može podešavati Tigrosolom PL.

Upozerenje

Tigrolux- zlatni (unutrašnji)lak za tube je zapaljiv. Zabranjeno pušenje i rad sa otvorenim plamenom u prostoriji.

Napomena

Sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti izdao Institut za zaštitu zdravlja Srbije
"Dr Milan Jovanović – Batut".